

VIVUS 80

grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier ungestrichen, altweiß, oberflächengeleimt

Stoffklasse: Recycling 100%

Oberfläche: maschinenglatt

Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit (ab Lager), Blauer Engel



www.blauer-engel.de/uz14a

- aus 100% Altpapier
- spart Energie, Wasser und Holz
- schadstoffarm



Technische Richtlinien für VIVUS 80:

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|------|------|-----------|--------|------|------|------|------|
| Flächenmasse | Sollwert | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| g / qm | Minimum | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 77 | 87 | 97 | 107 |
| PLS | Maximum | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 83 | 93 | 103 | 113 |
| Feuchte relativ | Sollwert | | | | | 50 | | | | |
| % | Minimum | | | | | 45 | | | | |
| Hygrometer | Maximum | | | | | 55 | | | | |
| Weissgrad D 65 / 10° | Sollwert | | | | | 80 | | | | |
| % | Minimum | | | | | 77 | | | | |
| ISO 2470 | Maximum | | | | | 83 | | | | |
| Opazität in % | Sollwert | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 |
| ISO 2471 | Minimum | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 |
| Glätte (Bekk) | Sollwert | | | | matt/sat* | 40/80 | | | | |
| s | Minimum | | | | matt/sat* | 20/70 | | | | |
| DIN 53107 | Maximum | | | | matt/sat* | 60/120 | | | | |
| Wasseraufnahme | Sollwert | | | | | 25 | | | | |
| g/qm | Minimum | | | | | 20 | | | | |
| DIN EN 20535 | Maximum | | | | | 30 | | | | |
| Reißlänge Lgs. (m) | Sollwert | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| DIN EN ISO 1924 | Minimum | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |

*satierte Produkte erst ab 60 g/qm

CIE Weiße: 88