

## Gohrsmühle

### Kopier / Laser Papier



**Hauptsorte:** Kopier / Laser Papier

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** halbmatt

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit

**mit Laser- und Inkjet-Garantie**



#### Technische Richtlinien für Gohrsmühle:

Eigenschaft/Einheit						Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	80	90	100	110	260	ISO 536
Dicke, µm	95	105	120	130	310	EN 20534
Spezifisches Volumen, cm <sup>3</sup> /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	DIN 53105
Oberflächen. pH	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	DIN 53124
Glätte Bekk, Sek.	25	25	25	25	25	DIN 53107
Weiß Tappi, %	93	93	93	93	93	DIN 53145
Opazität, %	84,5	86	88	90	>90	DIN 53416