

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

TYPE

Endblatt CF

Merkmal	Prüfnorm	Einheit	Wert					Toleranz
Flächengewicht	ISO 536	g/qm	57	80	90	130	173	± 5 %
Dicke	ISO 534	µm	67	90	107	138	198	± 5
Glätte Bekk	ISO 5627	s	90	80	40	60	40	± 20
Weißer R457	ISO 2470	%	93	93	95	95	95	± 3
Reißlänge längs	ISO 1924-1	m	> 5.000					
Feuchte absolut		%	5,8					± 0,3