

SINARLUX WS Hard Embossed

grafisches Papier



Hauptsorte: einseitig gussgestrichen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: hochglänzend

Zertifizierung: 100 % PEFC (ab Lager)



Technische Richtlinien für SINARLUX WS Hard Embossed:

Eigenschaft/Einheit		Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	80 +/- 3%	ISO 536
Dicke, µm	88 +/- 5	ISO 534
Rauheit PPS, µm	max. 1,0	ISO 8791-4
Bruchkraft, kN/m	min. 4,0	ISO 1924
ISO Weiße, %	86 +/- 2	ISO 2470-1
Opazität, %	min. 89	ISO 2471
Cobb-Test, 60 sec., gsm	max. 25	T 441
Glanz DIN 75°, %	90 +/- 4	ISO 8254-1
Feuchtigkeit, %	5,0 +/- 0,5	ISO 287
IGT Rupffestigkeit, m/sek	min 0,7	IGT Method
Nass Opazität, %	min 77	ISO 2471
Nassbruchkraft, kN/m	min 0,53	ISO 3781
Laugenbeständigkeit, (2%NaOH, 80°C, 1h), A-D	min B	
Laugendurchdringung (1% NaOH, 80°C), Sekunden	25 +/- 10	

*) auf Anfrage erhältlich