

SINARLUX WS Pearl

grafisches Papier



Hauptsorte: einseitig gussgestrichen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: hochglänzend

Zertifizierung: 100 % PEFC (ab Lager)



Technische Richtlinien für SINARLUX WS Pearl:

Eigenschaft/Einheit		Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	81 +/- 3%	ISO 536
Dicke, µm	89 +/- 5	ISO 534
Rauheit Bendtsen, µm	max. 500	ISO 8791-2
Bruchkraft, kN/m	min. 4,0	ISO 1924
Cobb-Test, 60 sec., gsm	max. 25	T 441
Feuchtigkeit, %	5,0 +/- 0,5	ISO 287
IGT Rupffestigkeit, m/sek	min 0,7	IGT Method
Nassbruchkraft, kN/m	min 0,53	ISO 3781

*) auf Anfrage erhältlich