

## DACOFIN OPAK

grafisches Papier / Bilderdruck



**Hauptsorte:** h frei halbmatt gestrichen

**Stoffklasse:** fein holzhaltig

**Oberfläche:** voll halbmatt gestrichen

**Zertifizierung:** 100% PEFC (ab Lager)

### Technische Richtlinien für DACOFIN OPAK:

Eigenschaft/Einheit					Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	65	70	80	90	ISO 536
Dicke, µm	59	63	72	81	ISO 534
Volumen, cm <sup>3</sup> /gm	0,9	0,9	0,9	0,9	ISO 534
Glanz Gardner, %	28	28	28	28	ISO 8254-1
Weißer CIE, %	107	107	107	107	ISO 11475
Weißer ISO (D65), %	90	90	90	90	ISO 2470
Opazität, %	91,5	92,5	94,5	95,5	ISO 2471